

PRODUCT DATASHEET

Aluminium foil alloy EN AW 1050A - soft

Chemical composition:

	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
Si	0,00	0,25 %
Fe	0,00	0,40 %
Cu	0,00	0,05 %
Mn	0,00	0,05 %
Mg	0,00	0,05 %
Zn	0,00	0,07 %
Ti	0,00	0,05 %
Pb+Cd+Hg+Cr6	0,00	0,01%
AL	99,5%	Rest

Melting point 645 °C 658 °C

Thickness tolerance -/- 6%

Standard stock availability:

Finish : mill finish
Thickness : 0,05 – 0,10 mm
Coil width : 250 mm – 500 mm – 1000 mm
Coil inner diameter : 75 mm
Meter per coil : 100-150 m¹