



Technische gegevens

Volumieke massa	> 140 kg/m ³
Dikte brandwerende verflaag	0,7 mm

Afmetingen

1000 x 600 x 50 mm - één zijde / beide zijden voorgecoat
1000 x 600 x 80 mm - beide zijden voorgecoat

Statische gegevens

Basis	Rotswol / steenwol PROMASTOP®-CC Brandwerende verf
Kleur	Grijs

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat.

Promat behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.

1. Productomschrijving

PROMASTOP®-CC systeem is een harde rotswol/steenwolplaat, die behandeld is met een laag verdunde brandwerende verf.

2. Voordelen

- Gebruiksklaar
- Goed isolerend vermogen
- Bestand tegen vocht
- Beperkte elasticiteit
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Fabrieksmatig aangebrachte brandwerende coating (onderworpen aan kwaliteitscontrole)

3. Toepassingen

Het PROMASTOP®-CC systeem draagt bij aan de brandweerstand van het compartiment tot EI 120 in volgende toepassingen in binnenklimaat (Z₂) en binnenklimaat met hoge blootstelling aan vochtigheid (Z₁):

- Brandwerende afdichtingen van openingen in massieve wanden en vloeren of flexibele wanden voor doorvoeringen van leidingen en kabels.

4. Verwerking en afwerking

- Snij of zaag het PROMASTOP®-CC paneel op maat in functie van de af te dichten opening en de door te voeren leidingen/kabels.
 - Smeer de kopse kanten van het PROMASTOP®-CC paneel in met PROMASTOP®-CC brandwerende verf.
 - Plaats de op maat gesneden, ingesmeerde stukken in de opening.
 - Vul eventuele resterende kleine openingen op met PROMASEAL®-A brandwerende acrylaatkit.
 - Breng over de aansluitingen een afwerkingslaag aan met PROMASTOP®-CC brandwerende verf.
 - Strijk de kabels/kabelgoot/leidingen in met PROMASTOP®-CC brandwerende verf over de vereiste minimumafstand.
- Raadpleeg onze documentatie en montagevideo's voor gedetailleerde plaatsingsinstructies.

5. Certificaten & goedkeuringen

- Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies. Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie en onze "Handleiding voor het aanbrengen van PROMASTOP®-CC Brandwerende verf" voor de uitvoeringsmodaliteiten.

6. Transport en opslag

- Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.

7. Veiligheid in gebruik

- Draag beschermende handschoenen en de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met de huid en de ogen te voorkomen.
- Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik door industriële en professionele gebruikers is beschikbaar